

CapaWood F7 LongLife, CapaWood Aqua LongLife, Capadur Parkett- und SiegelLack

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	CapaWood F7 LongLife	CapaWood Aqua LongLife	Capadur Parkett- und Siegelack
Airless	--	++	++
Aircoat/Tempspray	--	+	--
Hogedruk	++	++	++
Lagedruk	--	+	++

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

Noodzakelijke gegevens

	Airless / Aircoat	Hogedruk	Lagedruk
Type pistool	Airless-pistool met geschikte spuitmond	Vloiebekerpistool met geschikte spuitmond	Zuigbeperspistool met geschikte spuitmond
Stroomaansluiting	230 - 250 V/50 Hz	230 - 250 Volt/50 Hz	230 - 250 Volt/50 Hz
Vermogen	ca. 1,8 kW	-	-
Hulp slang	mogelijk	neen	naargelang fabrikant

Productgebonden spuitgegevens

	CapaWood F7 LongLife**	CapaWood Aqua LongLife	Capadur Parkett- und Siegelack
Airless			
Spuitmond	-	0,009"-0,011"	0,008"-0,011"
Spuitdruk	-	160-180 bar	180-200 bar
Spuihoek	-	45°-60°	40°-60°
Verdunning	-	onverdund	5-10%
Pistoolfilter	-	rood	rood
Aircoat			
Spuitmond	-	0,009"-0,011"	-
Luchtkap	-	groen	-
Spuitdruk	-	160-180 bar	-
Verstuifdruk	-	1 - 2,5 bar	-
Spuihoek	-	40°-60°	-
Verdunning	-	max. 5%	-
Pistoolfilter***	-	rood	-
TempSpray			
Temperatuur	-	tot 35°C	-
Pistoolfilter**	-	-	-
Hogedruk			
Spuitmond	1,6-1,8 mm	1,5 mm	1,8-2,0 mm
Spuitdruk	2,5-3 bar	2-4 bar	2-4 bar
Verdunning	onverdund	10-25%	5-10%
Lagedruk			
Spuitmond	-	1,3-1,8 mm	1,8 mm
Spuitdruk	-	0,5 - 1,0 bar	0,5-0,7 bar
Verdunning	-	10-25%	10-20%

Beschikbare verpakkingen

liter	CapaWood F7 LongLife	CapaWood Aqua LongLife	Capadur Parkett- und SiegelLack
0,750	X	X	X
2,5	X	X	X
10			X



* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Voor een optimale verwerking in keteldruktoestellen of drukbepers 0,6 tot 0,8 gebruiken, spuitafstand min. 30 cm

*** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.

Opgelet: Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik.

CapaWood F7 LongLife met testbezone of white-spirit

CapaWood Aqua LongLife en Capadur Parkett- und SiegelLack met warm water en zeep.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: ????? CapaWood F7 LongLife, ?????CapaWood Aqua LongLife

Productcode voor middelen om het oppervlak van parket en andere houtvloeren te behandelen: ?????

Capadur Parkett- und SiegelLack

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

????? F7

Oogbescherming:	bij het verspuiten: ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen nitril, fluorrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden.
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vetvrije of vetarme huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	combinatiefilter A-P2.
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

????? longlife

Oogbescherming:	bij het verspuiten: ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychlorpreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden.
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter-P2.
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

?????

Handbescherming:	handschoenen van butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden.
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!

Opgelet:

Door toevoeging van Capalac PU-Härter wordt de droogtijd van alkydharlakken versneld. CapaWood F7 LongLife zeer goed oproeren, daar thixotroop ingesteld. Eventueel moet nagewerkt worden met een geschikt penseel.

Als er in de tabel geen verdunningswaarden opgegeven zijn, mag het materiaal oww de VOC-richtlijn niet verdund worden.

- Liggende vlakken drogen meestal wezenlijk trager dan staande vlakken.
- Bij spuitapplicatie kan de droogtijd, omwille van de grotere hoeveelheid lak die aangebracht wordt, langer duren.
- Voor voldoende verse lucht toevoer zorgen.