

CapaWood F7 LongLife

Weervaste, halfdekkende beits voor houten oppervlakken buiten. Met duurzame UV-bescherming.



Materiaal

Toepassing

Oplosmiddelhoudende lazuur met dikke laag voor kleurige vormgeving en bescherming van maatvast houtwerk (zoals raamkozijnen, deuren) en beperkt maatvast houtwerk (zoals rabatdelen, luiken, poorten). Voor gebruik buiten en op kleine vlakken binnen.

Eigenschappen

- optimaal voor de renovatie van ramen en deuren
- weinig onderhoud nodig dankzij de langere onderhoudsintervallen
- hoge kleurstabiliteit & UV-bescherming door transparante ijzeroxidpigmenten
- zonder biocide
- drupt niet

Materiaalbasis

Alkydhars

Verpakking

750 ml, 2,5 l: kleurloos

Kleur

kleurloos.

Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken naar 89 speciale kleuren uit de 3D-waaier en naar vele kleuren uit andere kleurenwaaiers.

Attentie

Enkele kleuren zijn slechts beperkt voor toepassing buiten geschikt. Informatie hierover is te verkrijgen bij ColorExpress. CapaWood F7-LongLife kleurloos bij toepassing buiten alleen als grondlaag onder halfdekkende beits of als deklaag op donkere kleuren gebruiken, aangezien de bescherming tegen UV-stralen anders niet gegarandeerd kan worden. Bij onbeschermd buitenwerk kleurloos niet toepassen.

Glansgraad

Zijdeglans: ca. 14.5 GU/85 ° conform DIN 13300/ISO 2813:2014
De glans is afhankelijk van het houtoppervlak en kan variëren.

Opslag

Koel. Verpakking goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 0,90 g/cm³
- Vastestofgehalte: Gewichts%: 51
Volume%: 42

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
○	○	○	+	+
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Geschikte ondergronden

Maatvaste en beperkt maatvaste houten elementen. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% en niet-maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen.

Vorbereiding van de ondergrond

De houten oppervlakken moeten voor het aanbrengen van de coating worden ontdaan van stof, vuil, harsbellen, vet, olie enz. Schuurstof of losse resten van oude lagen grondig afborstelen.
Siliconenresten leiden tot nivelleringsproblemen.

Nieuwe houtelementen

Gladde houten oppervlakken in nerfrichting schuren en grondig reinigen. Vrijkomende inhoudsstoffen zoals bijv. hars en harswellen verwijderen. Bij toepassing buiten een impregneerlaag aanbrengen met CapaWood F7 LongLife, verdund.

Ruw hout in buitenruimten moet onmiddellijk worden gecoat voordat het wordt blootgesteld aan weersinvloeden (UV-straling, neerslag, wind).

Anders kan een verminderde hechting van de coating worden verwacht door de vorming van een scheidingslaag. De mate van het probleem van deze scheidingslaag kan niet worden bepaald met standaard bouwproeven.

Oud, onbehandeld hout

Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout afschuren en grondig reinigen. Bij toepassing buiten een impregneerlaag aanbrengen met CapaWood F7 LongLife, verdund.

Geschilderd hout / renovatie van vensters en deuren

Niet draagkrachtige oude beitsverflagen tot op het kale hout volledig verwijderen en grondig reinigen. Bij toepassing buiten een voorstrijklaag aanbrengen met CapaWood F7 LongLife, verdund.
Draagkrachtige oude beitsverflagen afschuren, reinigen en op verdraagzaamheid met CapaWood F7 LongLife testen.

Verwerkingsmethode

Onbehandeld hout buiten moet onmiddellijk worden geverfd voordat het aan weersinvloeden wordt blootgesteld.
Verf minstens twee keer zonder te verdunnen. Verf voor onderhoudslagen met F7 LongLife ten minste één of twee keer.
Spuut alleen in gesloten systemen met afzuigapparatuur.

Het product is thixotroop. Het thixotrope effect wordt verminderd door mechanische belasting (roeren). Na enkele uren rust wordt de thixotropie hersteld.

Opbouw van het systeem

Ondergrond	Gebruik	Grondlaag	Tussen- en eindlaag
Maatvaste houtelementen	buiten	CapaWood F7 LongLife	2x CapaWood F7 LongLife
Beperkt maatvaste houtelementen	buiten	CapaWood F7 LongLife	2x CapaWood F7 LongLife
	binnen	CapaWood F7 LongLife	CapaWood F7 LongLife

Het gebruik van "kleurloos" alleen is niet geschikt.

Verbruik

Aanbrengen met kwast op gladde houten oppervlakken:

12 - 10 m²/l.

Kwasttoepassing op ruw gezaagde houten oppervlakken:

8 - 10 m²/l.

De verbruikswaarden zijn referentiewaarden die kunnen variëren afhankelijk van de ondergrond en de conditie van de ondergrond. Exacte verbruikswaarden kunnen alleen worden bepaald aan de hand van voorafgaande proeflagen.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Gunstige zone: 10 tot 25 °C
Relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80%

Droogtijd

Bij 23 °C en 55 % relatieve luchtvochtigheid.	overschilderbaar	regenvast / droog
na uur	10 - 12	24

Het absorptievermogen van de houtsubstraat beïnvloedt de droging en glans. Op houtsoorten met inhoudsstoffen van hout (bijv. eik) kunnen droogvertragingen optreden.

Reinigen gereedschap

Reinig gereedschap na gebruik met kunstharsverdunner of universele verdunner.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming. Bij huidirritatie of -uitslag een arts raadplegen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat: Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacaat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacaat, Maleïnezuuranhydride

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

Giscode

BSL40

Inhoudstoffen

Alkydhars, Silicaat, Alifaten, Glicolether, Glycol, Additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be