

DisboPOX W 442 2K-EP-GaragenSiegel, DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung, DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz, Disbon 481 2K-EP-Universalprimer

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Gerätetyp* DisboPOX W 442, DisboPOX W 443, DisboPOX W 447, Disbon 481

Airless-membraan	++
Airless-zuiger	++
Nat verspuitbaar	--

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *beperkt geschikt* -- *niet geschikt*

Noodzakelijke gegevens

DisboPOX W 442, DisboPOX W 443, DisboPOX W 447, Disbon 481

Pistoolltype	Airless-pistool met geschikte spuitmond
Stroomaansluiting	230-250 Volt/50 Hz
Vermogen	min. 1,8 kW
Max. slagvolume	ca. 2,0 l/min
Max. slanglengte	≤ 30 m
Slangdiameter	1/4"
Hulp slang	mogelijk

Productgebonden spuitgegevens

	DisboPOX W 442	DisboPOX W 443	DisboPOX W 447	Disbon 481
Spuitmond	0,015-0,018"	0,008"	0,015-0,017"	0,016-0,018"
Spuitdruk	min. 100 bar	min. 100 bar	min. 100 bar	min. 100 bar
Spuihoek	45°	-	45°	-
Verdunning**	enkel grondlaag 5-10% water	max. 5 % water	enkel grondlaag 5-10% water	onverdund
Pistoolfilter***	wit	wit	wit	wit

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Verdunningsaanwijzingen enkel op de standaardproducten. (Airfix-producten niet verdunnen)

*** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.

Beschikbare verpakkingen

kg	DisboPOX W 442	DisboPOX W 443	DisboPOX W 447	Disbon 481
1				X
5				X
10	X	X	X	X
40	X	X	X	



Opgelet: Harder aan de grondmassa toevoegen. Met langzaam draaiende mixer (max. 400 o/min) intensief mengen, tot een sliertenvrije en egale kleur ontstaat. In een ander vat overgieten en nog eens grondig mengen, zeven en met de maximaal toegelaten hoeveelheid water verdunnen. De producten Disbopox 442 en 447 moeten nat altijd nagerold worden met een fijne rol voor binnen (zie technische informatie). Daardoor wordt een uniform uitzicht bereikt.

Het gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water, ook bij langere pauzes. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode voor epoxyhars-coatings:

RE 0 epoxyharsdispersies (Disbopox 447 en Disbon 481)
RE 1 epoxyharsdispersie, oplosmiddelvrij, sensibiliserend (Disbopox 442)
RE 2 epoxyharsdispersie, oplosmiddelvrij, sensibiliserend (Disbopox 442 en 443)

Werken bij goede toevoer van verse lucht, vooral bij vloeren. In slecht verluchte ruimtes zorgen voor afzuiging. Enkel EX-beschermde en vonkenvrij gereedschap gebruiken (RE2). Vervuilde kleding wisselen!

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming: ruimtezichtbril
Handbescherming: handschoenen van nitril of butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden
Huidbescherming: voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!

Ademhalingsbescherming

	DisboPOX W 442	DisboPOX W 443	DisboPOX W 447	Disbon 481
Combinatiefilter	FFP 2	A1-P2	FFA-P	A1-P2
Combinatiefilter	A1-P2			

Lichaamsbescherming: wegwerpbeschermingspak dragen
Verdere aanwijzingen: uit giscode RE 0, RE 1 en RE 2 spuitapplicatie"

Voor informatie over potlife, verwerkingstijden en -temperaturen raadpleeg de betrokken technische informatie.