

## FORTICO 2C MATT - SATIN

2 componenten, PU parketlak op waterbasis, voor parket en zwaar belaste houten vloeren. Fortico 2C is extreem krasbestendig en glimt niet op. Fortico 2C is gemakkelijk toepasbaar zonder overlappingsen of rolmerken. FORTICO 2C is speciaal ontwikkeld voor druk belopen parket vloeren zoals commerciële ruimtes, hotels, restaurants, enz.

- » Extreem krasbestendig dankzij anti-scratch technologie.
- » Hoge slijtvasheid.
- » Glimt niet op.

### TECHNISCHE INFO

**Producttype**

watergedragen

**Reiniging**

Water

**Mengverhouding**

100/10

**Glansgraad**

Mat 15-25 Satin 45-50

**Viscositeit**

+/-20 sec - DIN 4mm

**Vaste stoffen**

+/- 32%

**Verpakking**

4 x 5 L / 500 ml verharder

**Verbruik**

10-12m<sup>2</sup>/liter per laag

**Droogtijden**

Stofdroog : na 20 à 30 min.

Overschilderbaar : na 4 à 6 uur.

Licht belastbaar : na 24 uur.

Volledig uitgehard : na +/- 7 dagen.

**Schuurkorrel**

P 120-150

**Opslag/transport**

tussen de 5°C en 25°C

**Potlife**

+/- 3 uur na toevoeging van de verharder

**Houdbaarheid**

12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

**Afval**

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



PROTECTION

INDOOR

### VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Voor een blekere en natuurlijke afwerking kan men eerst ECOFIX WOODLOOK gebruiken als grondlaag.

Bij vloerverwarming, exotische houtsoorten en kurk wordt er wordt de FORTICO sealer aangeraden als grondlaag.

### APPLICATIE

FORTICO 2 C zowel als grond- en toplaag gebruiken. Meng de vernis met de harder 10 op 1 (10%). Het product 15 minuten laten rusten.

Het product aanbrengen met een kortharige rol (microvezel 8mm) in 3 lagen. Eerste laag: ca 80-100g/m<sup>2</sup> aanbrengen en +/- 4uur laten drogen.

Tweede laag: ca 80-100g/m<sup>2</sup> aanbrengen op dezelfde manier als de eerste laag en +/- 6 uur laten drogen. Nadien tussenschuren (P180-220), ontstoffen en de derde laag - ca 80-100g/m<sup>2</sup> aanbrengen.

### DROOGTIJD

Stofdroog : na 20 tot 30 minuten overschilderbaar : na 4 à 6 uur

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

### AFWERKING

FORTICO wordt gebruikt als grond- en eindlaag.

### ONDERHOUD

Regelmatig onderhouden met Hard Floor Fresh Ciranova®. UNICARE X-MATT of Hard floor polish gebruiken voor het periodiek onderhoud. Hard Floor Cleaner Ciranova® wordt gebruikt voor het reinigen van zwaar vervuilde vloeren en om oude polish lagen te verwijderen.

### BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Voor industriële toepassingen moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden. Producten opwaterbasis kunnen velvorming vertonen bij contact met de lucht. Indien nodig vooraf filteren.

