

## Milltex 2 RF



**Milltex 2 RF is een plafondverf speciaal ontwikkeld voor gebruik in ruimtes met veel lichtinval om het risico op lichtweerkaatsing te verminderen. De verf creëert een gelijkmatig resultaat over het volledige oppervlak.**

**Milltex 2 RF kan gebruikt worden op nieuwe onafgewerkte plafonds en reeds geschilderde plafonds bestaande uit materiaal zoals gips, beton en gipsplaten. De verf is speciaal ontwikkeld voor de professionele schilder. Milltex 2 RF is zeer makkelijk te spuiten of rollen.**

**Milltex 2 RF wordt aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie, en voldoet aan de eisen van de EU en de Zweedse ecolabels.**

### Vorbereiding

Het oppervlak moet vlak, stevig en vrij van stof zijn. Verwijder oude afbladerende verflagen door schuren, borstelen of schrapen.

Ongeschilderde oppervlakken krijgen eerst een grondlaag in Milltex Allgrund. Eerder geschilderde, glanzende of vuile oppervlakken eerst reinigen met schildersdetergent en naspoelen met water. Slecht gebonden of stoffige oppervlakken eerst fixeren. Gaten en scheuren naar gelang de omvang van de schade herstellen met Alcro Handspackel.

### Schilderen

Breng Milltex 2 RF aan in gelijke en royale lagen. Gebruik een microvezel polyester rol om een glad, fijn gestructureerd oppervlak te bekomen, of spuitapparatuur die bestemd is voor dit type verf en toepassing.

Roer de verf goed voor gebruik. Niet aanbrengen op oppervlakken kouder dan +5°C.

### TECHNISCHE INFORMATIE

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Gebruik</b>       | <b>Binnenmuren en plafonds</b>   |
| <b>Binder</b>        | <b>Acrylaatdispersie</b>   |
| <b>Verdunner</b>     | <b>Water, normaal niet vereist</b>   |
| <b>Materiaal</b>     | <b>Kwast, roller of airless</b>  |
|                      | <b>Spuittipopening: 0,017 - 0,021</b>                                      |
| <b>Reiniging met</b> | <b>Water</b>   |
| <b>Temperatuur</b>   | <b>Min. +5°C</b>   |
| <b>Droogtijd</b>     | <b>Kleefvrij na 30 min. bij 23°C /</b><br><b>50% relatieve vochtigheid</b> |
|                      | <b>Overschilderbaar na 3u.</b>   |
| <b>Glans</b>         | <b>Mat 2</b>   |
| <b>Dekking</b>       | <b>Circa 8 m<sup>2</sup> / l</b>   |
| <b>VOS</b>           | <b>Limiet (Kat A/d): 30 g / l</b><br><b>(2010)</b>                         |
| <b>VOS Product</b>   | <b>&lt; 30 g / l</b>   |

### BEWAREN BOVEN HET VRIESPUNT

#### Zorg dragen voor gereedschap en restjes

Geopende verpakkingen goed afsluiten. Verwijder zoveel mogelijk verf voor het reinigen van het materiaal. Overtollige verf en schoonmaakmiddelen niet in de afvoer gieten. Restjes product en lege verpakkingen naar het recyclagepark brengen.



Alcro Färg  
120 86 Stockholm  
020-622020  
www.alcro.se