



Technische fiche N° VI 0873
13-11-2020

Annuleert en vervangt alle vorige edities

Toepassing op ondergronden, na voorbereiding volgens de regels van de kunst

PLEISTER EN AFGELEIDEN : PLEISTER - GIPSKARTONPLATEN – GLADDE PLEISTER

BESTAANDE ACRYLAATVERVEN

METSELWERK : BAKSTENEN - HERSTELD BETON – CEMENTPLAMUUR – CEMENTVEZEL – CELLENBETON – MORTEL

Acryfix

Fixerende en
isolerende grondlaag

BINNEN / BUITEN

10 tot 12 m²/L



*Informatie over het niveau van de emissie van vluchtige substanties in de binnenlucht, het risico van giftigheid bij het inhaleren wordt aangetoond op een schaal gaande van A+ (héél lichte emissie) tot C (sterke emissie).

Functie :

Fixerende grondlaag voor verpoederde ondergronden en isolerende laag voor alkalische ondergronden (nieuw metselwerk). Formule op basis van acrylhars, watergedragen. Bestemd om met een decoratieve afwerkingsverf te worden overschilderd.

Klassering : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Bestemming : **BINNEN / BUITEN**

- **Binnen** : muuropervlakken en plafonds (*pleister en afgeleiden, bestaande acrylaatverven en metselwerk*).
- **Buiten** : muuropervlakken (*metselwerk en bestaande acrylaatverven*).

Kwaliteiten :

- Vermindert de porositeit, verstevigt en homogeniseert de ondergrond.
- Vormt een onverzeepbare verffilm (niet alkalisch).
- Microporeus : laat de ondergrond "ademen" en laat toe dat de waterdamp kan ontsnappen.
- Overschilderbaar met onze decoratieve verven.

Praktische eigenschappen :



= 10 tot 12 m²/L (volgens de ondergrond)



= ½ u



= 6 u (bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid).

- **Presentatie** : Klaar voor gebruik
- **Uitzicht bij afwerking** : Roos in de pot, lichtroos bij droging
- **Gereedschap** : Borstel, rol
- **Reiniging materiaal** : Water
- **Verpakking** : 1 L – 5 L – 10 L

Technische eigenschappen :

- **Soortelijk gewicht** : 0,97 tot 1,07
- **Drooggehalte (gewicht)** : 18 tot 22 %
- **VOS gehalte** : Toegelaten EU waarde voor dit product (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Dit product bevat max 30 g/l VOS.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding van de hechtlaag :

- **Zorgvuldig krabben en borstelen om de kleefvrije deeltjes van de te schilderen hechtlaag te verwijderen**, wassen, spoelen, daarna laten drogen.
- **Buiten, bij aanwezigheid van mos, paddestoelen of algen**, vooraf de te schilderen oppervlakte met een aangepast product behandelen. In geval van een belangrijke aantasting van de te behandelen oppervlakte door micro-organismen, gebruik maken van de hogedrukreiniger. Daarna een aangepast behandelingsproduct gebruiken, laten drogen zonder te spoelen.
- **Op ferrometalen** : onze roestwerende grondlaag **PROTEXFER PRIMAIRE ANTI-CORROSION** aanbrengen.
(Zie de technische fiches van de vermelde producten).

Toepassing :

Na de voorbereiding van de hechtlaag, op een zuivere, droge en perfect hechtende ondergrond, conform de regels van de kunst. **Onmiddellijk aanbrengen van 1 laag.**

- **Wij raden u aan het product uit te testen op de te schilderen oppervlakte voor u de schilderwerken aanvat.**
- **Binnen: niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan + 8°C en hoger dan + 35°C**, waarbij een hygrometrie waarde lager dan 70% relatieve vochtigheid wordt gerespecteerd.
- **Buiten: niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan + 5°C en hoger dan + 35°C**, waarbij een hygrometrie waarde lager dan 80% relatieve vochtigheid wordt gerespecteerd.
- **Product mengen voor gebruik.**

Voorzorgsmaatregelen

Bewaring :

Beperkt tot 1 jaar in de oorspronkelijke gesloten verpakking.
Vorstvrij bewaren.

Hygiëne en veiligheid :

Raadpleeg de zekerheidsfiche die beschikbaar is op onze website www.theodore-batiment.fr of op aanvraag en de tekst die op de verpakking voorkomt conform aan de wetgeving van kracht.

De producten en/of procedures die het voorwerp uitmaken van onderhavig document werden samengesteld om één of meerdere functies die vooraf bepaald werden uit te voeren zoals ze hieronder vastgelegd worden. Deze producten en/of procedures kunnen voornoemde functies echter slechts behoorlijk vervullen, tijdens de voorziene duur, in de mate waarin ze gebruikt worden conform de bepalingen zoals voorgeschreven door THEOLAUR Peintures en van kracht op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Iedere toepassing die niet expliciet vermeld wordt in dit document moet het voorwerp uitmaken, voor de uitvoering van alle werkzaamheden, van een raadpleging van en uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door THEOLAUR Peintures. Deze editie vernietigt en vervangt alle vorige publicaties met betrekking tot dezelfde producten en/of procedures. Voor ieder gebruik moeten onze klanten bij onze diensten navragen of dit document niet vervangen werd door een recentere versie.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Technische dienst : + 33 (0) 361 26 54 96

Mail : contact@theodore-batiment.fr - Web : www.theodore-batiment.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – Intracommunautair nr : FR 36 401 971 015