



# CONTACT N525 MULTI

## SUPERKRACHTIGE NEOPREENLIJM

### VOORDELEN

- Onmiddellijke hechting zonder klemmen
- Hoge treksterkte
- Bestand tegen warmte (+80°C) en vochtigheid

### PRODUCT

Superkrachtige neopreenlijm.

### TOEPASSINGEN

- Hout, laminaat, spaanplaat, fineer op hout
- Werkbladen, randen van tafels etc.
- Rubber zoals trapneuzen, vloertegels, zadels
- Leder en kunstleder zoals schoenen, kledij, bagage
- Kurk zoals muurbekleding, tegels
- Hard kunststof zoals kabelkokers en plinten, vloerbekleding
- Metaal zoals bekleden van deuren etc

Niet geschikt voor polystyreen, polyethyleen, soepele PVC en polypropyleen.

### ONDERGROND EN VERWERKING

De te verlijmen oppervlakken moeten proper, droog, ontvet en ontsuift zijn. Gladde oppervlakken opruwen met schuurpapier.

De lijm aanbrengen in een dunne en regelmatige laag op de beide oppervlakken. De lijm 10 minuten laten drogen. Zodra de lijm niet meer aan de vingers kleeft, de oppervlakken precies op elkaar leggen en samenvoegen terwijl men hard drukt.

De hechting is onmiddellijk en definitief zonder klemmen.



## REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met aceton worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## VEILIGHEID

Bostik Vloeibare Contactlijm bevat oplosmiddelen. Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com)

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

CONTACT N525 MULTI is houdbaar tot 18 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

Verpakking	Artikel nummer	EAN code
Pot á 1 kg. (12 st.)	30615741	3549212484972
Can á 5 liter	30615740	3549212484965

Technische kenmerken	
Basis	Neopreenlijm
Kleur	bruin
Verbruik	150 à 250 ml/m <sup>2</sup> éézijdig
Minimale verwerkingstemperatuur	+15°C
Wachttijd	ca. 10 min
Maximale weerstand	na 24 u
GISCODE	S1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

## Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000  
+32 (0)9 255 17 17



## Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
België  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)