

Caparol-Binder

Kunstharsdispersie



Materiaal

Toepassing

Hoogwaardige kunstharsdispersie voor het aanmaken van binnen- en buitenmuurverven, als voorstrijkmiddel, voor de veredeling van kalk- en lijmverven, voor het maken van transparante verflagen, als toevoeging voor behanglijm ter verhoging van de kleefkracht en als toevoeging voor verven die gebruikt worden door kunstschilders en restaurateurs etc.

Toepassing:

Veredelen van lijmverf

Door toevoeging van ca. 5–10 % Caparol-Binder aan de gebruiksklare lijmverf wordt deze wasvast.

Lazerende verf

2 delen Caparol-Binder met 1 deel water mengen en dispersiemengkleuren zoals AmphiColor Vollton- und Abtönfarben of CaparolColor Vollton- und Abtönfarben daaraan toevoegen. De hoeveelheid kleur is afhankelijk van het gewenste lazureffect.

Verlijmen van behang en weefselbehang

Bij het verlijmen van zwaar behang of glasvezelweefsel wordt de kleefkracht van de lijm door toevoeging van 20 % Caparol-Binder beduidend verbeterd.

Zelfgemaakte verf:

	Componenten	weerbestendig	wasvast
Volumedelen	Binder	1	1
	Waterverf	2	3
Gewichtsdelen	Binder	1	1
	Verf	2	3
	Water	1	1,5

Eigenschappen

De toepassingsmogelijkheden van Caparol-Binder als universeel bindmiddel is enorm groot. Veel voorkomende toepassingsgebieden zijn restauratiewerk, kunstschilderwerk etc. Vanwege de veelzijdige eigenschappen van Caparol-Binder is de toepassing zeer breed.

Verpakking

1,5 en 12,5 liter

Kleur

Transparant

Met lichtechte en alkalibestendige dispersie-kleurpigmenten zoals AmphiColor Vollton- und Abtönfarben of CaparolColor Vollton- und Abtönfarben op kleur te brengen.

Glansgraad

Afhankelijk van de verdunning met water van zijdeglanzend tot mat.



Opslag

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

Koel, maar vorstvrij bewaren.

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	+	+
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Verwerkingsmethode

Opbouw van het systeem

Verwerkingsomstandigheden

Caparol-Binder toegevoegd aan verf verwerken met kwast, roller of spuitapparatuur.

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bij een willekeurige Caparol muurverf:

Een transparante voorstrijklaag aanbrengen met Caparol-Binder, 1 : 5 met water verdund.
Tussne- en afwerklaag aanbrengen met een Caparol-muurverf.

Temperatuur tijdens verwerking minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Afval

EU-grenswaarde VOS

Productcode

Inhoudstoffen

Servicecentrum

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

In geval van accidentele indigestie raadpleeg een arts of bel naar het Antigifcentrum 070/245 245

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 10 g/l VOS = 3 %.

M-GF01

Polyvinylacetaathars-dispersie, water, aliphaten (< 0,5 %), additieven, conserveermiddel.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be