

CapaWood Aqua Classic

Met water te verdunnen, hoog gepigmenteerde beitsverf voor buiten. Geeft hout een natuurlijk vergrijsde uitstraling.



Materiaal

Toepassing	Beitsverf met een natuurlijk vergrijsde uitstraling op houten ondergronden. Geeft hout een egaal, natuurgetrouw uiterlijk zoals dat voorkomt bij vergrijsd hout. Uitsluitend buiten toe te passen op maatvast houtwerk zoals ramen en deuren, op beperkt maatvast houtwerk zoals rabatdelen, luiken, hekwerk en niet maatvast houtwerk zoals balkonhekken, houten schermen etc. Ramen en deuren buiten rondom behandelen. Niet geschikt voor toepassing onder het maaiveld en oppervlakken die langdurig met water worden belast. CapaWood Aqua Classic is niet geschikt voor daken.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ UV-bescherming door reflecterende pigmenten ■ drupt niet ■ licht- en weerbestendig ■ geeft een vergrijsde uitstraling door parelglanspigmenten ■ met filmbescherming tegen schimmelaangroei ■ geeft gemakkelijk te renoveren dunne verflagen ■ met water te verdunnen ■ blokvast ■ voldoet aan de VOS-richtlijn 2010
Materiaalbasis	Acrylaatdispersie.
Verpakking	0,750 en 2,5 liter.
Kleur	CapaWood Aqua Classic kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden in de volgende kleuren: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback en Island. Kleur- en glanseffecten worden door de oppervlaktestructuur alsmede door het aantal verflagen beïnvloed.
Glansgraad	Zijdemat. De glansgraad kan variëren afhankelijk van het houtoppervlak.
Opslag	Bewaar op een koele plaats en houd de verpakking goed gesloten.
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soortelijke massa: ca. 1,0 g/cm³
Attentie	Bij verwerking met de kwast een langharige kwast gebruiken. Bij verwerking met de roller een kortharige polyamideroller gebruiken en met de kwast nastrijken. Let op! CapaWood Aqua Classic niet met spuitapparatuur verwerken.



Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
-	-	-	+	+
(-) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% en van beperkt en niet maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen. Bij houtconstructies de nodige beschermende maatregelen nemen.

Niet geschikt voor houten plaatmaterialen zoals fineer, spaan- en houtvezelplaten en platen van hardhout.

Let op!

Een blijvende bescherming van de ondergrond wordt bereikt door regelmatig onderhoud. Wanneer schilderwerk moet worden uitgevoerd is afhankelijk van de soort ondergrond, constructie en ligging van het object.

Vorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout

Glade, houten oppervlakken in de richting van de nerf schuren en grondig reinigen. Vrijgekomen bestanddelen uit het hout zoals hars en harswellen verwijderen. Afhankelijk van de toepassing het hout behandelen met CapaWood Aqua Classic 10% verdund met water.

Oud, onbehandeld hout

Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout afschuren en grondig reinigen. Afhankelijk van de toepassing het hout behandelen met CapaWood Aqua Classic 10% verdund met water.

Hout, geschilderd

Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen tot op het kale, gezonde hout. Afhankelijk van de toepassing het kale hout behandelen met CapaWood Aqua Classic 10% verdund met water. Goed hechtende verflagen grondig reinigen, schuren en dekkend gronden met Capacryl Aqua UniPrimer in de kleur Palazzo 205 uit de 3D waaier. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met CapaWood Aqua Classic in de gewenste kleur.

Materiaalbereiding

CapaWood Aqua Classic is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed doorroeren. CapaWood Aqua Classic in minimaal 2 tot 3 lagen aanbrengen met kwast of roller. Bij verwerking met de kwast een langharige kwast gebruiken. Bij verwerking met de roller een kortharige polyamideroller gebruiken en met de kwast nastrijken.

Let op! CapaWood Aqua Classic niet met spuitapparatuur verwerken.

Opbouw van het systeem

Ondergrond	Toepassing	Voorbehandeling ondergrond	Impregneren	Grondlaag	Tussenlaag	Afwerklaag
Onbehandeld hout	uitsluitend buiten ¹⁾	Zie bovenstaande en BFS-Merkblat nr. 18	-	CapaWood Aqua Classic	indien noodzakelijk CapaWood Aqua Classic	CapaWood Aqua Classic
Hout, met goed hechtende verflaag	uitsluitend buiten ¹⁾	Zie bovenstaande en BFS-Merkblat nr. 18	-	Capacryl Aqua UniPrimer in de kleur Palazzo 205	CapaWood Aqua Classic	

¹⁾ De binnenzijde van ramen en deuren in de gevel worden als buitenzijde gezien.

Verbruik

Ca. 10 - 14 m²/l per laag. Het verbruik is afhankelijk van zuiging en de ruwheid van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid.	handvast	overschilderbaar
na uren	1,5	4

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid alsmede een slechte ventilatie bij stapelen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

**Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik**

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitniveau niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een "behandeld voorwerp" volgens EU Regelgeving 528/2012 (geen biocide product) en bevat de volgende biocide werkzame stoffen: pyriothione zinc (CAS-Nr. 13463-41-7), 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (CAS-Nr. 55406-53-6).

Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 130 g/l VOS.

Giscode

BSW50

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, Silicaat, Titaandioxide, Water, Glicolether, Esteralcohol, Additieven, Film conserveringsmiddel, Conserveermiddel.

Technisch advies

Voor verdere informatie: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be